



CAP HORN MÄÄRE

Ülima veekindlusega määre.

OMADUSED

CAP HORN määre koostis baseerub kaltsium seebil, kõrgrafineeritud mineraalõlil ja polümeeril, mis on spetsiaalselt välja töötatud mereveega kokkupuutuvate materjalide ja detailide kaitseks ning määramiseks.

Määre vastupidavus mereveele tagab nii laagrite, avatud hammasrataste, kui ka trosside suurepärase määrduvuse isegi rasketes ilmastikuoludes.

KASUTUSVALDKONNAD

- Merenduse valdkonnas kasutatavate laagrite, avatud hammasrataste, kettide ja trosside määrimine või kaitsmine, mis puutuvad kokku soolase vee ja suurte koormustega.
- Liitmike, võllide, ventiilide määrimine jne.
- Sobib väga hästi merenduse valdkonda, paberitööstusele, lukkudele jne.

EELISED

- Suurepärase vastupidavus vee väljauhte suhtes.
- Määre nakkub hästi metalliga ja tagab hea isolatsiooni.
- Toode sobib ka konservandiks, detailide säilitamiseks kuni 18 kuud.
- Kuluvuse kaitse ja vastupidavus suurtele koormustele.
- Baasõli viskoossus + polümeer 40 ° C juures : 660 mm² / s.
- "Timken OK load" testi tulemus (ekstreemsurve): 22,7 kg
- Ideaalne erinevatest metallidest koosnevate mehanismide määrimiseks (vase korrodeerumistesti tulemus: 1a, läbib ka alumiinium-pronks hammasratta testi).
- Vastab NATO tehnilistele nõuetele antud valdkonnas (460 G / Navy 7420B GAI (Grease Joints Immersed)).

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|--------------|
| NLGI GRADE | 2 |
| Tahkesti | Kaltsiumseep |
| Värvus | roheline |
| Tekstuur | veniv |
| <u>Tilktemperatuur</u> | > |
| Kasutusvahemik (kraadi C) | -25 kuni 140 |
| 4 kuuli test | >315kg |
| Kuluvuse vastane 4 kuuli test | < 0,6mm |
| NDm faktor | 350 000 |
| Korrosioonikindlus EMCOR test (dünaamiline) | 0 |
| Väljauhe vesikeskkonnas (1H at 90°C) | < 2% |

KASUTUSJUHEND

- Puhastada kontaktpinnad.
- Määret kanda pinnale pintsliga, spaatliga, määrdepüsi või automaatse määrimis seadme vahendusel.
- Sobib ka keskmäärdesüsteemis kasutamiseks.

MAALETOOJA:
Motoracing OÜ
Sõpruse pst 153, 13417 Tallinn
info@bardahl.ee, www.bardahl.ee

SAADAVUS

| Pakend | | Ref. |
|--------|------------------------|------|
| Kast | 400g X 24 tuubi kastis | 1790 |
| | 25 kg vaat | 1794 |
| | 50kg vaat | 1795 |
| | 180kg vaat | 1796 |

Lisainfo:

Säilivusaeg: 36 kuud avamata originaalpakendis.

Ladustada: Toatemperatuuril, kuivas ja pimedas.

